



- Asfaltarmering av glasfiber

Asfaltarmeringens syfte är att motverka sprickbildning i vägbanan, och används vid reparation av redan spruckna ytor samt vid breddning av befintlig väg. Vägbanans livslängd ökar vilket medför lägre underhållskostnader och säkrare vägar.

ViaCon erbjuder asfaltarmering med olika egenskaper och funktion. Kontakta oss vänligen för ytterligare information omkring produkter och installationsförfarande.



Specifikationer

| Beskrivning | Glasfiberarmering med fiberduk. | Glasfiberarmering med tryckkänsligt lim. | Glasfiberarmering med tryckkänsligt lim. | Glasfiberarmering med tryckkänsligt lim. |
|---------------|---------------------------------|--|--|--|
| Dragstyrka | 100 KN/m x 100 KN/m | 100 KN/m x 100 KN/m | 100 KN/m x 100 KN/m | 200 KN/m x 100 KN/m |
| Töjning | 2,5±1% | 2,5±1% | 2,5±0,5% | 2,5±0,5% |
| Maskvidd | 12,5 / 25,4 / 40,0 mm | 12,5 / 25,4 / 40,0 mm | 12,5 mm x 12,5 mm | 12,5 mm x 12,5 mm |
| Vikt | 570 g/m ² | 570 g/m ² | 370 g/m ² | 560 g/m ² |
| Längd (rulle) | 100 m | 100 m | 100 m | 60 m |
| Bredd (rulle) | 4,0 m | 4,0 m | 1,5 m | 1,5 m |
| Material | Glasfiber | Glasfiber | Glasfiber | Glasfiber |
| Geotextil | Icke vävd PP 30g/m ² | - | - | - |

För andra styrkor eller mått - vänligen kontakta oss!